

Betsilan ADMIX PRO

Väga efektiivne vett hülgav betoonilisand värskete betooni terviklikuks hüdroisolatsiooniks

KIRJELDUS

Betsilan ADMIX PRO on betoonilisand, mis on tehtud spetsiaalselt värskete betooni terviklikuks veekindlaks muutmiseks.

Betoonisegu osana jaotub Betsilan ADMIX PRO ühtlaselt kogu betoonis, pikendab tõhusalt betoonkonstruktsioonide kasutusiga ja vähendades oluliselt betooni veeimavust.

KASUTUSKOHAD

Betsilan ADMIX PRO kasutatakse keldrite, veemahutite, katuste, veehoidlate, tammide, heitveepuhastusjaamade, ujumisbasseinide, veetöötusjaamade, tunnelite, mererajatiste jne veekindlaks tegemiseks

- Raudbetoon
- Maa-alused betoonrajatised
- Muud raudbetoon rajatised
- Betoonkivitooted
- Pritsbetoonis

KASUTAMINE JA EELISED

Bestilan ADMIX PRO on soovitatud kasutamiseks veekindla betoonilisandina.

- Märkimisväärne veeimavuse vähenemine
- Tõhus kloriidibarjäär, mis kaitseb armatuuri korrosiooni eest
- Leelise-silikaatreaktsiooni peatamine või aeglustamine
- Säilitab kõrge veeauru läbilaskvuse
- Suurepärase UV-kindlus
- Pinnad ei muutu läikivaks, kleepuvaks ega kollakaks
- Piisav vastupidavus aluseliste keskkondadele
- Ohutu kasutamine
- Keskkonnasõbralik koostis
- Soolaladestumise vähendamine

OMADUSED

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Toimeaine	%	99
Välimus		Läbipaistev vedelik
Tihedus	g/cm ³	~ 0,88 (20 °C)
viskoosus	mPa·s	1,9 (25 °C)

KULU

Betsilan ADMIX PRO lisatakse betoonisegule automaatdosaatoritega segusõlmes koguses **0,2-1,0 % 100 kg** kogu tsementmaterjali kohta. Oluline veeimavuse vähenemine saavutatakse juba tsemendi kontsentratsiooniga **0,2%**, kuid lõplik doos tuleb kohandada vastavalt tsemendi kvaliteedile ja koostisele. Betsilan ADMIX PRO lisatakse kas samaaegselt segamisveega või kohe pärast seda – seda ei tohiks kunagi lisada koos teiste lisanditega. Soovitame testida sobivust teiste betoonilisanditega eraldi. Pikem segamisaeg jaotab toote ühtlaselt kogu süsteemis, muutes selle efektiivsemaks. Optimaalse doseerimise tagamiseks soovitame konsulteerida tootjaga SL Protection OÜ. Teiste tsemendipõhiste materjalide, näiteks kuivsegumörtide puhul, soovitame kasutada **0,1–0,4%** kogu kuiva segu massist.

LADUSTAMINE

Toodet tuleb säilitada temperatuuridel +3 °C kuni +40 °C.. Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel on säilitusajaks 12 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne Betsilan ADMIX PRO toote kasutamist lugege hoolikalt selle ohutuskaarti (SDS), et saada teavet ohutuse, toksikoloogia ning õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta. Ohutuskaart on saadaval meie veebisaidil www.slprotection.eu või teie kohaliku esindaja nõudmisel.

PAKEND

Betsilan ADMIX PRO on saadaval 25 kg kanistrites ja 1000 IBC mahutis.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.



Tehniliste andmete leht

Betsilan ADMIX PRO

Väga efektiivne vett hüljav betoonisand värske betooni terviklikuks hüdroisolatsiooniks

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Estonia
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: Betsilan ADMIX PRO toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust Betsilan ADMIX PRO kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik Betsilan ADMIX PRO tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodetest erinevad suulised soovitused ei ole siduvad Betsilan ADMIX PRO kirjalliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutatavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.