

# Betsilan WOOD

Kõrge kvaliteetne veekindel kaitsevahend puidule

## KIRJELDUS

Betsilan WOOD on veepõhine, lahustivaba emulsioon, mis on välja töötatud puidu vastupidavuse ja pikaajalise parandamiseks. See innovaatiline koostis tagab suurepärase vee hülgavuse, vähendab oluliselt veeimavust ja kaitseb puidupindu niiskusest tingitud kahjustuste eest. Betsilan WOOD sobib kasutamiseks iseseisva puidule kantava immutuslahendusena või hüdrofoobse lisandina veepõhistes puidukaitsetes ja -peitsides.

## KASUTUSKOHAD

- Puidust piirdeaiad
- Puidust terrassid
- Puitelemendid ja paneelid
- Puitkatused
- Peitsitud pinnad
- Puitkonstruktsioonid
- Puitpõrandad
- Kõik puitrajatised sise- ja välistingimustes
- Merenduse ja kõrge õhuniiskusega keskkonnad

## PEAMISED OMADUSED

- **Veepõhine ja keskkonnasõbralik:** Lahustivaba, lihtne kasutada ja keskkonnale ohutu.
- **Parendatud veekindlust:** Loob kauakestva vee hülgavuse, vähendades kapillaarset veeimavust ka pikaajalise ilmastikumõju korral.
- **Vastupidavus:** Kaitseb puidukatteid ja -peitse, minimeerides niiskusest tingitud lagunemist.
- **UV-läbipaistev:** Kuigi tagab veekindluse, ei kaitse ligniini lagunemise ega halliks muutumise vastu UV-kiirguse toimel.
- **Mitmekülgne kasutus:** Sobib harjamiseks, pihustamiseks või üle ujutamiseks, muutes toote kasutamise mitmekülgseks erinevate puidukaitse vajaduste jaoks.

## KASUTUSJUHEND

- **Lahjendamine:** Immutamiseks lahjendage Betsilan WOOD veega, saavutades tahkete ainete sisalduse 5-10%. Soovitav lahjendussuhe on 1:4 kuni 1:9, sõltuvalt aluspinna imavusest.
- **Kandmisviisid:** Kandke harjates, pihustades või üleujutades. Tagage ühtlane katvus maksimaalse kaitse saavutamiseks.
- **Lisandina kasutamine:** Kasutage Betsilan WOOD-i lahjendamata kujul hüdrofoobse lisandina puidukaitsetes ja -peitsides. Lisage 1-3% massist aine koostisse veekindluse parandamiseks.

## Kulu

Umbes 8-16m<sup>2</sup>/liitri kohta pritsimisel mis sõltub pinna imavusest

## OMADUSED

- Kuivamisaeg: min. 2 tundi
- Värvitavus: värvi nakkuvus võib olla piiratud
- Leekpunkt: puudub
- Lahjendatav

	Seisund	Väärtus	Meetod
pH	23° C	u.6	indikaatorribad
Tahke sisu	-	u. 54 %	-
Värv	-	valge, piimjas	ASTM D 412
Tihedus	23 ° C	u. 1g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskoossus, dünaamiline	23° C	u. 35 mPa	Brookfield



Tehniliste andmete leht

# Betsilan WOOD

Kõrgekvaliteetne veekindel kaitsevahend puidule

## LADUSTAMINE

- Hoidke temperatuuril 4 °C kuni 40 °C. Vältige külmumist. Segage enne kasutamist hoolikalt.
- Säilivusaeg: 12 kuud suletud originaalpakendis.

## PAKEND

Betsilan Wood (vedelik) on saadaval 200 L vaadis. Kliendi soovil võimalik pakendada ka teistes anumates nagu näiteks 1L; 3L; 5L; 25L kanistrites.

## TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt selle ohutuskaarti (SDS), et saada teavet ohutuse, toksikoloogia ning õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta.

Ohutuskaart on saadaval meie veebisaidil [www.slprotection.eu](http://www.slprotection.eu) või teie kohaliku esindaja nõudmisel.

## JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

## TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ  
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti  
Tel. (+372) 55666174  
<http://www.slprotection.eu>  
E-mail: [info@slprotection.eu](mailto:info@slprotection.eu)



SL Protection OÜ  
[www.slprotection.eu](http://www.slprotection.eu)  
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,  
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: Betsilan WOOD toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust Betsilan WOOD'i kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik Betsilan WOOD tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodetest erinevad suulised soovitusused ei ole siduvad Betsilan WOOD'i kirjajaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda ettetatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutatavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.